Dodavatel v ČR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz
www.liqui-moly.cz

KONTAKTNÍ MAZACÍ TUK LM 373 N

LM 373 N Contact-Grease

POPIS

LM 373 N je plně syntetický kontaktní mazací prostředek mastného charakteru bez obsahu silikonu, který se vyznačuje velmi dobrou snášenlivostí s plasty. Speciální aditiva, syntetický olej a zahušťovadlo zaručují tuku široký teplotní rozsah pro použití a dlouhodobou chemickou stálost, tzn., že nedochází k rozkladu a ani k tuhnutí mazacího tuku. Na elektrických kontaktech, a dokonce i na pohyblivých elektronických součástkách, vytváří ochrannou bariéru proti vlivům prostředí, jako je prach, nečistoty a vlhkost.

VLASTNOSTI

- dobré mazání při nízkém zatížení
- pro základní a celoživotní mazání
- vysoká odolnost proti stárnutí
- stabilní vůči oxidaci
- široký teplotní rozsah
- nepryskyřiční a nelepí
- snášenlivý s plasty
- dobrá ochrana proti korozi
- nízký koeficient tření
- dobrá odolnost proti vodě
- neobsahuje silikon

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: béžová		
Báze	: syntetický olej		
Zahušťovadlo	: anorganické zpevňovadlo		
Hustota při +20 °C	: 0,9	g/cm^3	DIN 51757
Hydraulický tlak při -35 °C	: 450	hPa	DIN 51805
Bod skápnutí	: není		DIN ISO 2176
Klasifikační stupeň NLGI	: 1		DIN 51804
Teplotní rozpětí pro použití	: -40 – +150 °C		
Vylučování oleje	: < 10	% hmot.	DIN 51817
Odolnost proti vodě	: 0 – 1		DIN 51807
Koroze na mědi	: 0		DIN 51811
Specifický elektrický odpor při +20 °C	: 2,4 .10^7	Ohm.cm	
Forma	: pevná		
Zápach	: charakteristický		

OBLAST POUŽITÍ

Pro mazání a údržbu mechanických a elektrických součástek spínačů. Další vhodné použití tuku je pro mazání a údržbu součástek jemné mechaniky. Kompatibilní se stříbrnými a pozlacenými kontakty a také s plastem typu ABS.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před aplikací tuku musí být kontaktní plochy zbavené všech nečistot a usazenin, jako jsou např. zbytky mazacích látek. Nesmí být rovněž vlhké. Kontaktní tuk se nanese v tenké a rovnoměrné vrstvě.
Poznámka: Zkontrolovat kompatibilitu tuku s plasty, které jsou náchylné na praskání vlivem vnitřního pnutí.

DOSTUPNÁ BALENÍ

500 g	plechová dóza	Obj. č. 3151 D-GB-E-F-NL
5 kg	plastové vědro	Obj. č. 3153 D-GB
25 kg	plastové vědro	Obj. č. 3150 D-GB



Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 23.09.2020 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 10/02/04/2020.